

# A10 Technisches Datenblatt

Stand: Juli 2018



## AGATON LEHM Jutegewebe

Typ	Armierungsgewebe, gestärkt
Technische Daten	120 g/m <sup>2</sup> , Maschenweite 7 x 7 mm
Rollenware	50 x 1 m
Farbe	Hellbraun
Rohstoff / Inhaltsstoffe	Jutfaser gestärkt mit Polyvinylalkohol PVAc (10 % Lösung bei Behandlung) nicht toxisch, geruchlos, wasserlöslich
Lagerung	Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen!
Verbrauch	Für Verschnitt und Überlappungen sollte ein Mehrbedarf zur Putzfläche von 10 % eingerechnet werden.
Verarbeitung	Je nach Putzaufbau wird der AGATON LEHM Unterputz oder AGATON LEHM Oberputz aufgebracht und abgezogen. Das Armierungsgewebe wird in den noch formbaren Lehmputz mit Druck eingearbeitet. Besondere Sorgfalt an den Ecken! Die Überlappung des Armierungsgewebes im Stoßfugenbereich beträgt 10 cm. Die Armierung sitzt im oberen Drittel der Lehmputzschicht. Bevor der Deckputz aufgebracht wird, muss kontrolliert werden, ob das Jutegewebe gut im Unterputz eingebettet ist und sich im Eckbereich nicht gelöst hat. Fehlstellen müssen nachgearbeitet werden und vor dem Auftragen des Deckputzes trocknen. Das AGATON LEHM Jutegewebe wird vor der Verarbeitung nicht eingeweicht. Das AGATON LEHM Jutegewebe ist nicht für die Verwendung auf Lehmplatten zugelassen. <b>Der Einarbeiten des AGATON LEHM Jutegewebes ist fachlich anspruchsvoll und sollte von einem kompetenten Verarbeiter durchgeführt werden!</b>

Dieses technische Merkblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und vernimmt bei Änderungen oder Drucklegung und vernimmt bei Änderungen oder Drucklegung. Es gilt im Zusammenhang mit weiteren Unterlagen der THERMO NATUR GmbH & Co. KG. Bei der Verarbeitung beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise. Die Vorgaben des nationalen Baurechts sind einzuhalten. Eine Haftung der THERMO NATUR GmbH & Co. KG ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.



AGATON LEHM ist eine Marke der THERMO NATUR GmbH & Co. KG  
Industriestraße 2 · 86720 Nördlingen  
Telefon: +49 (0) 90 81 80 500-0 · Telefax: +49 (0) 90 81 80 500-70  
info@agaton-lehm.de · www.agaton-lehm.de